

TEST REPORT

報告號碼：HL10266A/2024

頁數：1 of 3

日期：2024年02月01日

無值制所有限公司

桃園市龜山區中興里民富街1巷19號4樓

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： W3.8 Rope

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 拉力試驗測試方法與結果： ---詳附頁---收樣日期： 2024年01月23日測試日期： 2024年01月23日 ~ 2024年01月30日Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.黃焯輝
主任

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試方法：

- 將樣品固定於試驗平台上。
- 施加一向上力量於樣品上，直到樣品損壞或滑脫。
- 記錄最大荷重值及任何發現。
- 測試機台：INSTRON 5581; 速率：30 mm/min.。


測試結果：

樣品	最大荷重值 (kgf)	結果
"W3.8 Rope	1200	試驗後，金屬調節器斷裂。

備註： 本報告不得分離，分離使用無效。

- 照片 -

- 照片 -



---以下空白---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。